

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados SBS con 4.0 milímetros de espesor y refuerzo intermedio de fibra de vidrio con gravilla protectora.

USOS

Se puede aplicar para impermeabilizar o re impermeabilizar losas planas o inclinadas, muros de contención, charolas de baño, terrazas, cimentaciones, túneles.

PRESENTACIÓN

- Rollo de 10 m x 1 m

COLORES

- Rojo
- Blanco

VENTAJAS

- Asfalto SBS Flexible
- Rápida y limpia aplicación
- Apto para cualquier temperatura
- Resistente a la tensión

APLICACIÓN

- Preparar y limpiar la superficie debiendo aplicar primario asfáltico Hidrojaisa sobre todo el sustrato.
- Tratar grietas e irregularidades. Se debe sellar grietas con asfalto del mismo prefabricado o con Ahulado.
- Desenvolver y dejar reposar el rollo presentándolo a la superficie.
- Alinear perfectamente rollo con rollo, manteniendo traslapes de 10 cm a lo largo y 15 cm a lo ancho dejándolos perfectamente sellados y vulcanizados a base de fuego de soplete para impermeabilizar.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Guantes de carnaza
- Lentes de seguridad
- Ropa de seguridad
- Zapato industrial liso

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco de manera vertical.

PRECAUCIONES

- No se aplique sobre superficies encharcadas, saturadas de agua o húmedas.
- No se aplique en techos o azoteas con problemas estructurales o losas con mala nivelación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tener a la mano un extintor tipo ABC.
- No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Espesor	4.0 mm
Dimensiones del rollo	10 m x 1 m
Cobertura ideal	9m ²
Peso Rollo	54 kg
Refuerzo	Poliéster de 180 g/ m ²
Acabado superior	Gravilla
Acabado inferior	Poliétileno gofrado
Punto de reblandecimiento	Máximo 120°C
Flexibilidad a baja temperatura	Máximo -5°C
Resistencia a la tensión Longitudinal	100 (lbs/ pulg.)
Resistencia a la tensión Transversal	70 (lbs/ pulg.)
Elongación a la ruptura Longitudinal	50%
Elongación a la ruptura Transversal	50%

Los datos aquí incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.jaisa.com.mx

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
 Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalneantla, Edo. de México.
 Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,
 E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx